



BIADESIVI SUPPORTATI CON ADESIVO 300MP 99786•99786NP

Scheda Tecnica

Aggiornamento EU Novembre 2011
Versione Italiana (nuova): Gennaio 2012

Descrizione 3M™ Biadesivo supportato con adesivo 300MP offre un'elevata adesione su una vasta gamma di materiali incluse plastiche e schiume ed ha un sottile supporto in tessuto non tessuto che ne permette una migliore lavorazione.

Dati tecnici

Tipo prodotto	Tipo Adesivo	Spessore Adesivo	Liner Colore Tipo Stampa	Spessore Liner	Tipo Supporto
3M™ 99786	300MP	140µm	Marroncino 94g/m ² Polycoated Kraft, con logo 3M	110µm	Tessuto non Tessuto
3M™ 99786NP	300MP	140µm	Marroncino 94g/m ² Polycoated Kraft, non stampato	110µm	Tessuto non Tessuto

**Proprietà
fisiche e
prestazioni**

Nota: I seguenti dati ed informazioni tecniche devono essere considerati solo rappresentativi e non devono essere utilizzati per messa a specifica.

	3M TM 99786 3M TM 99786NP
Pelatura a 90°C ASTM D3330 dopo 72 ore a temp. amb. con supporto in alluminio da 50µm	N/100mm
Acciaio	67
Policarbonato	55
ABS	54
Pelatura a 180°C ASTM D3330 dopo 72 ore a temp. amb. con supporto in alluminio da 50µm	N/100mm
Acciaio	57
Policarbonato	59
ABS	52
Resistenza al taglio – ASTM D3654 (3.2cm ²) 1000 gr a temp. amb.	358 min
Release del liner ASTM D3330 2,3 metri al minuto a temp. amb.	0,4N/25mm
Temperatura di esercizio Lunga durata (giorni, settimane)	93°C
Breve durata (minuti, ore)	149°C

Caratteristiche

- Eccellente adesione su schiume a celle aperte.
- Costanza di adesione su molte plastiche.
- Polycoated liner per semplicità di manipolazione.

**Suggerimenti
per la
movimentazione
delle bobine**

Movimentare le bobine afferrandole per l'anima o sull'esterno, con la minima pressione possibile. Non afferrarle per le estremità, per evitare che l'adesivo si incollì alle dita.

Per informazioni ulteriori riferirsi al bollettino tecnico "Laminating adhesive 300MP"

Ambiti applicativi

- Incollaggi di guarnizioni.
- Laminazione di schiume.
- Applicazione di isolanti.
- Impieghi generici.
- Incollaggi targhette.

Shelf life Il prodotto ha una durata in magazzino di 24 mesi dalla data di produzione se conservato nella confezione originale, ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa.
Stoccare i rotoli con l'asse in posizione verticale e separati con fogli antiaderenti.

Certificati MSDS: 3M non predispose schede di sicurezza (MSDS) per i prodotti per cui non sia previsto dalle specifiche normative nazionali ed internazionali vigenti

Avviso per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto.

Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



Adesivi e Nastri per l'Industria
3M Italia S.p.A.

Via N. Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)
Tel: 02-7035.1 - Fax: 02-7035.2262

3M è un marchio registrato della 3M Company